Technische DATEN

Scapa 1433

Allwetter Polyäthylen Klebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 1433 ist ein 125µ UV stabiler Polyäthylenfolie, beschichtet mit einem langlebigen Akrylklebesystem in einer Gesamtdicke von 150µ.

ANWENDUNGEN

- Geeignet für eine Anzahl von langlebigen Reparaturen, Spleißungen und Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.
- Geeignet zur Reparatur von Rissen in Hartplastik und Glas,
- Reparatur von Gewächshausschutzschirmen,
- Zur Verstärkung von Gartenbau PE- und PVC-Strukturen,
- Speziell entwickelt zur Spleißung und Reparatur von Tunnelgewächshäusern aus Polyäthylenfolien (PE) und Platten,

PRODUKTVORTEILE

- Empfohlene Mindestanwendungstemperatur: +10°C
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C.
- Langlebige Klebkraft,
- Hohe Feuchtigkeitsresistenz,
- Gute Resistenz gegen Öl, Salzwasser und Weichmacher,
- Gute Haftung auf festen und flexiblen Folien und Platten, Glas, Metall und Holz,
- Hohe Zugfestigkeit,
- Hervorragende UV Resistenz,
- Gefärbt – durchsichtig grün zur einfachen Spleißerkennung,

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

AKKREDITIERUNGEN:

ACHTUNG – dieses Produkt kann bei Wiederentfernen Kleberrückstände auf Substraten hinterlassen, falls es länger als 2 Wochen direkter UV-Strahlung ausgesetzt war.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	3	N/cm	AFERA 4001
Bruchdehnung	300	%	AFERA 4005
Zugfestigkeit	24	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.15	mm	AFERA 4006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Lichtdurchlässig grün
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Ziehharmonikaartig – Plastikbeutel
- Rollenlänge: 25 Meter
- Rollenbreite: 38, 50, 75 und 100 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln.
Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C.
Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.