Technische DATEN

Scapa 625

Spleiß- und Verkleidungsklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 625 ist eine Polyesterfolie, die einseitig mit einem aggressiven Acrylatkleber versehen ist.

ANWENDUNGEN

- Verkleiden
- Spleißen von silikonfreien Untergründen

PRODUKTVORTEILE

- Bietet eine exzellente Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Haftung wird selbst bei niedrigen Temperaturen gewährleistet
- Hervorragendes Gleichgewicht von Haftkraft, Zug- und Schälfestigkeit
- Solider PET-Träger sorgt für Formstabilität und Widerstandskraft
- Klebeband mit aggressivem Klebstoff für das Verspleißen von zahlreichen silikonfreien Untergründen
- Betriebstemperatur

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Dicke des Klebers (Acryl)	2,2 (0,056)	Mils (mm)	-
Farben	Rot und weiß	-	-
Dehnung	110	%	-
Anfangshaftung auf Edelstahl	60 (17)	Oz/Inch (N/25mm)	-
Maximale Dauer-Einsatztemperatur	230	°F	-
Mindest-Aufbringtemperatur	0	°F	-
Peel Adhesion	60 (17)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC 101 Mod./180º Initial to SS
Dicke des Substrats (PET)	1,5 (0,038)	Mils (mm)	-
Zugfestigkeit	37 (165)	lbs. / inch (N/25mm)	-
Gesamtstärke	3,7 (0,094)	Mils (mm)	-
WVTR	0,16 g./100	sq.inch/24hours	-

STANDARD PRÄSENTATION

- Formats: Rollen

EMPFEHLUNGEN

Anbringen des Klebebands: Rollen Sie das Klebeband ab und bringen Sie es mit der klebenden Seite auf die Montagefläche auf. Drücken Sie es fest an. Beste Ergebnisse werden bei Anwendungstemperaturen von 18°C und mehr erzielt. Sowohl das Klebeband als auch der Untergrund sollten eine Temperatur von 18°C oder mehr aufweisen, andernfalls kann eine ordnungsgemäße Verklebung nicht gewährleistet werden.

HINWEIS:
1. Beim Anbringen von druckempfindlichen Klebebändern muss sichergestellt werden, dass der Montageuntergrund frei von Öl oder anderen Verunreinigungen wie Pulver, Staub oder Trennmitteln ist. Bei Anwendung auf Untergründen, die Weichmacher enthalten, sollte das Klebeergebnis sorgfältig überprüft werden.

2. Die Lagerfähigkeit beträgt 1 Jahr nach Lieferung, wenn das Produkt trocken und kühl bei einer Temperatur von unter 24°C gelagert wird. Die Rollen sind senkrecht zu lagern.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.