

Scapa 0485

Ruban adhésif transfert épais caoutchouc

DESCRIPTION

Le ruban Scapa 0485 est un film adhésif transfert sans solvant à base de caoutchouc synthétique et de résine. Il est protégé par un intercalaire papier siliconé blanc et la couleur du produit est ambre.

CARACTERISTIQUES

- Fixations de bordures, feuilles, panneaux et dalles
- Jointage de feuilles plastiques
- Assemblage de panneaux et de structures sur véhicules commerciaux
- Fixation de cornières, feuillards, plaques signalétiques, carreaux etc.
- Fixation d'isolants aux murs
- Aide temporaire à la fixation « troisième main »
- Fixation de baguettes légères
- Assemblage de panneaux d'isolation légers
- Raccord de feuilles de polyéthylène, membranes de filtres, membranes d'étanchéité (piscines, réservoirs)

AVANTAGES

- Préformé dans un large choix de tailles
- Assure une fixation étanche résistante
- Ruban adhésif versatile à fort pouvoir adhésif immédiat
- Permet un assemblage étanche et puissant
- Sans solvant donc sans vapeurs
- Sans besoin de cycle de réticulation
- Assemblage très résistant
- Ne durcit pas ; reste flexible en permanence
- Ruban adhésif très agressif (excellent pouvoir adhésif)
- Application propre et facile (colle en ruban)

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Cohésion	0.6	N/mm ²	55270*
Température de service	0 - 40	°C	-
Point de ralentissement (bille et anneau)	85	°C	55272*
Densité	0.98	g/cm ³	55295*
Pégonité (méthode de la balle roulante)	30	mm	55233*

Note:

* *Méthode de test interne de Scapa.*

Remarque: ne doit pas être utilisé lorsque de bonnes résistances chimiques ou UV sont nécessaires.

PRÉSENTATION STANDARD

- Épaisseur: 0,4mm; 1,0mm; 2,0mm
- Longueur du rouleau: 30m (0,4mm); 20m (1mm); 10m (2mm)
- Largeur du rouleau: 12mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm
- Axe / Mandrin: 76 mm neutre
- Conditionnement: En vrac

Note:

Nota : Toute information sur les articles en stock, les dimensions hors standard et délai de livraison est disponible sur demande.

RECOMMANDATIONS

Il est recommandé d'utiliser ce produit à une température supérieure à 10°C. Pour faciliter la découpe du 0485, il est recommandé de tremper les lames ou ciseaux dans de l'eau immédiatement avant leur utilisation. Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant. La durée de vie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et l'environnement climatique. Dans ces conditions, et en climat tempéré elle devrait être au moins 12 mois suivant la date de fabrication.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.