Technische DATEN

Scapa 1500

Glasfaserklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 1500 ist ein Glasfaserklebeband, beschichtet mit einem Kautschukkleber. Scapa 1500 ist in weiß erhältlich.

ANWENDUNGEN

- Ausbessern von Rissen und Löchern in Wänden
- Verbinden trockener Dämmplatten

ANMERKUNGEN:

ANMERKUNG: NICHT AN DER DECKE VERWENDEN

PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht sauberes Arbeiten, ohne Blasen- oder Rissbildung.
- Hohe mechanische Quer- und Längsbelastbarkeit
- Ermöglicht eine Beschichtung in einem Schritt.
- Einfache und schnelle Handhabung
- Gute Klebkraft auf Putz

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Bruchdehnung	5	%	AFERA 4005
Zugfestigkeit	90	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.2	mm	AFERA 4006

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76 mm
- Verpackung: Einzelne Folienverpackung
- Rollenlänge: 45m, 153m
- Rollenbreite: 48 mm

Note:

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln.

Bei einer Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C beträgt die Lagerfähigkeit des Klebebands mindestens ein Jahr. Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein. Die Haltbarkeit ist abhängig von den klimatischen Umgebungsbedingungen, das Produkt sollte bei entsprechender Lagerung innerhalb von 24 Monaten nach Herstellungsdatum verarbeitet werden.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.