

Scapa 2702

Ruban adhésif PVC électrique 'Premium'

DESCRIPTION

Scapa 2702 est un ruban adhésif PVC électrique et auto-extinguible de qualité 'Premium', sans plomb, d'une épaisseur de 0.13 mm, enduit d'une masse adhésive caoutchouc agressive. Il est spécialement conçu pour toutes applications d'isolation électrique pour lesquelles une homologation internationale est requise et lorsque la sécurité environnementale est concernée.

CARACTERISTIQUES

- Application manuelle
- Isolation électrique
- Frettage de câbles
- Protection des raccordements de câbles en basse et moyenne tension
- Repérage couleur

AVANTAGES

- Bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité
- Très bonnes rigidité diélectrique et résistance mécanique
- Remarquable conformabilité
- Le ruban peut être appliqué à basse température (jusqu'à -10°C)
- Certificats d'approbation IMQ et VDE selon IEC 60454-3-1
- Conforme à la directive européenne 2011/65/CE (RoHS 2) et à la directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863 (RoHS 3)
- Indice de température 0°C à +90°C
- UL 510A - Ruban reconnu OANZ2: fichier E509583

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques | Valeur Nominale | Unité | Méthode d'essai |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------|
| Epaisseur | 0.13 | mm | IEC 60454-2 |
| Résistance à la traction | 25 | N/cm | IEC 60454-2 |
| Allongement à la rupture | 180 | % | IEC 60454-2 |
| Adhésion sur acier | 1.8 | N/cm | IEC 60454-2 |
| Adhésion sur l'endos | 1.8 | N/cm | IEC 60454-2 |
| Rigidité diélectrique | 40 | kV/mm | IEC 60454-2 |
| Inflammabilité | Auto-extinguible | - | IEC 60454-2 |

Note:

PRÉSENTATION STANDARD

- Longueur du rouleau: 10, 20, 25 et 33 mètres :
- Largeur du rouleau: 12, 15, 19 et 25 mm
- Axe / Mandrin: mandrin en carton 32 mm portant la marque Scapa
- Conditionnement: Sous cellophane avec étiquette Scapa et code-barre
- Couleurs: Noir, blanc, gris, rouge, bleu, jaune, vert foncé, vert clair, brun, orange, violet, transparent, jaune/vert

Note:

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la lumière et des émanations de solvant. La température de stockage doit être comprise entre +5°C et +25°C. A utiliser dans les 24 mois à partir de la date de fabrication.

Le ruban doit être appliqué avec une pression suffisante, pour garantir une adhésion optimale et enrubanné avec un minimum de deux tours à demi recouvrement. La dernière couche doit être enrubannée avec une tension moindre pour éviter une mise en drapeau.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.