Fiche TECHNIQUE

Scapa 36

Mastic d'etancheite electrigue

DESCRIPTION

Scapa 36 est un mastic mou, conformable, isolant, disponible en rouleau. Sa couleur est grise.

CARACTERISTIQUES

- Pour l'etancheite des pieces ou tubes silicone.
- Pour l'etancheite des jonctions retractables a froid et extremites.
- Pour remplir les formes irregulieres des jonctions et extremites de cables synthetiques de puissance.

AVANTAGES

- Intercalaire debordant permettant la separation aisee du ruban.
- Temperature de service (-30 a +80) °C
- Bonne resistance a l'ozone.
- Proprietes visco-elastique specialement etudiees pour les jonctions retractables a froid et extremites
- Pas de migration des bas poids moleculaires a travers le silicone

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Rigidité diélectrique	15.	kV/mm	ASTM D149
Epaisseur	1,2 ou 3	mm	-
Résistivité Volumique	1 X 1012	Ohm.m	ASTM D257

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

- Diamètre du mandrin / axe: 51 mm
- Conditionnement: Emballage spécial pour protéger le mastic pendant le transport
- Longueur du rouleau: 14 m (3 mm d'épaisseur)
- Largeurs du ruban: 25 mm.

RECOMMANDATIONS

Des precautions doivent etre prises pour eviter le contact direct du ruban avec des solvants a base de petrole, ou des huiles. Des huiles peuvent.affecter sensiblement les proprietes electriques du ruban.

Les rouleaux doivent etre stockes a plat dans leur embal/age d'origine, a l'abri de la poussiere, de la chaleur, de l'humidite, de la lumiere solaire directe et d'emanation de solvant. La temperature de stockage doit se situer entre +10°c et +30°C. Dans ces conditions, la duree de stockage en climat tempere est d'au moins 3 ans

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.