



Scapa 875

Polyoléfine aluminisé

DESCRIPTION

Scapa 875 est un film polyoléfine aluminisé 30µ, avec une masse acrylique très agressive et longue durée.

CARACTERISTIQUES

• Jointage et réparation d'isolants minces aluminisés multicouches

AVANTAGES

- Facile à dérouler
- Facilité d'application sur surfaces irrégulières, même poussiéreuses
- La masse adhésive acrylique à un très fort tack
- Excellente barrière à la vapeur d'eau
- Bonne résistance aux U.V
- Déchirable à la main
- Facile à utiliser car il n'y a pas d'intercalaire
- Très souple et conformable

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai	
Adhésion sur acier	7	N/cm	AFERA 4001	
Allongement à la rupture	100	%	AFERA 4005	
Température de fonctionnement	-40 à +110	°C	-	
Résistance à la traction	30	N/cm	AFERA 4004	
Epaisseur	0.06	mm	AFERA 4006	

 Version: 10
 Generated Date: 17 May 2024
 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 875

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group ple et de ses filiales.

N	n	+	0	
1 V	v	ι	C	٠

Densité optique : 2.2

PRÉSENTATION STANDARD

Couleurs: AluminiumAxe / Mandrin: 76 mmConditionnement: Carton

• Longueur du rouleau: 25 et 50 mètres

• Largeur du rouleau: 100 mm

Note:

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Il est recommandé d'appliquer à ce produit une date maximale d'utilisation stricte d'un an à partir de la date de fabrication

 Version: 10
 Generated Date: 17 May 2024
 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 875