

Scapa 9080S

80°C Abdeckklebeband aus Papier

BESCHREIBUNG

Scapa 9080S ist ein 125µm Halbkrepppapier überzogen mit einem aggressiven Kleber aus einer Gummi-/Harzlösung. Dieses Klebeband wird als Allzweckklebeband für Abdeckungen bis 80°C empfohlen.

ANWENDUNGEN

- Automotive after market Abdeckklebeband und kurzfristig backofenbeständig,
- Hauptsächlich Abdeckklebeband für das Bauen und Malen für Abdeckungen im Innenbereich,
- Industrielles OEM Abdeckklebeband,
- Geeignet für alle Innenanwendungen bei 80°C wie kleben, halten, versiegeln und abdecken.

ANMERKUNGEN:

PRODUKTVORTEILE

- Saubere und einfache Entfernung,
- Glatte und kontrollierte Abwicklung,
- Flexibel und nachgiebig,
- Hervorragender Farbwiderstand,
- Gute Abzugsfähigkeit,
- Gute Abscherfestigkeit und Haltekraft,
- Hinterlässt keine Spuren,
- Widerstandsfähig gegen Chemikalien, Lacke und Lösungen,
- Widerstandsfähig bei Backofentemperatur,
- Temperaturbeständigkeit: +80°C.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2.3	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	10	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	32	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	125	µm	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Natürlich
- Verpackung: Ziehharmonikaartig
- Rollenlänge: 50 Meter
- Rollenlänge: 76 mm Scapa oder Barnier Marken-Pappkern
- Rollenbreite: 19, 25, 30, 38 und 50 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Scapa Abdeckklebebänder sind nicht für den Außenbereich geeignet und sollten längerer Sonneneinwirkung nicht ausgesetzt werden, da es dann schwierig werden könnte sie zu entfernen. Eine saubere Entfernung ist auch abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit wie bei Lacken, Grundierungen, Farben und der Oberflächentemperatur. Um die besten Resultate zu erzielen, bitte das Klebeband gleich nach dem Farbauftrag langsam und konstant in einem 90°Winkel abziehen.