

Scapa AS1130 TP

Acrylklebeband (AFT-Serie)

BESCHREIBUNG

AS1130 TP ist ein UV-gehärtetes dickes Acrylklebettransferband auf einem Polyethylen-Trennungsliner. Das Produkt ist vollkommen durchsichtig. Es kann für eine große Bandbreite von Substraten verwendet werden, einschließlich der meisten Metalle, Glas sowie vieler Kunststoffe.

ANWENDUNGEN

- Anwendungsbereich: Herstellung von Sicherheitsglas; Beschilderungsherstellung (PMMA und PC); Möbelplatten, Vitrinen; Verkleidungsbefestigungen (Trennwandsysteme, Zierverglasungen); Verbindung zwischen den Aufzugsteuerpulten.
- Wird zum Verkleben von Glas und Klarplastik verwendet, wo ein unsichtbares Klebemittel benötigt wird.

PRODUKTVORTEILE

- Entspricht den Richtlinien 2000/53/EG (Altfahrzeuge) und 2002/95/EG (RoHS), welche die Verwendung von Schwermetallen in Produkten für Kraftfahrzeuge und Elektronik begrenzen.
- Mit diesem Produkt sind keine flüchtigen Lösungsmittelrückstände und keine bekannten Gefahrstoffe verbunden
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung (sehr guter Widerstand gegen UV-Licht)
- Aufgrund seiner großen Dicke ist AS1130 TP zur Verbindung rauer oder unebener Oberflächen geeignet
- Ausgezeichnete Scherfestigkeit selbst bei hohen Temperaturen
- Hohe Haftstärke auf verschiedenen Oberflächen: Metalle, Glas, technische Kunststoffe (nicht PE, PP)
- Sehr hohe Transparenz ermöglicht "unsichtbare" Verbindung
- Betriebstemperatur: -30°C bis +120°C dauerhaft und bis zu +180°C (maximale Dauer: 1 Stunde).

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
90°-Schälfestigkeit 20 Min Glas	40	N/25mm	ASTM D3330
90°-Schälfestigkeit 20 Min Stahl	40	N/25mm	ASTM D3330
90°-Schälfestigkeit 24 h Glas	55	N/25mm	ASTM D3330
90°-Schälfestigkeit 24 h Stahl	55	N/25mm	ASTM D3330
Schaumdichte	950	Kg/m ³	Mass-Volume
Dynamische Scherkraft Stahl	350	N/(25mm)	ASTM D1002
Dehnung	800	%	ASTMD882
Rollkugelhaftung #14 (5,604 g)	250	mm	ASTM D3121
Rollkugelhaftung #24 (28,2 g)	>300	mm	ASTM D3121
Statische Scherkraft 15 KPa bei 120°C	>10.000	Min	ASTM D3654
Statische Scherkraft 23 KPa bei 93 °C	>10.000	Min	ASTM D3654
Statische Scherkraft 30 KPa bei 25 °C	>10.000	Min	ASTM D3654
Zugfestigkeit	12	N/25mm	ASTMD882

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Transparent
- Kern: 76 mm, neutraler Kunststoff
- Verpackung: Pappe, Großpackung mit Silikonverschachtelung zwischen den Schichten
- Trennliner: Rot, Polyethylen (PE)
- Rollenlänge: 33 Meter
- Rollenbreite: Auf Anfrage von 6 mm bis max. 900 mm.

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten und in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die ideale Lagertemperatur sollte zwischen 10°C und 30°C bei einer relativen Feuchtigkeit zwischen 30 % und 70 % betragen. Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate ab Herstellungsdatum. Die Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen verunreinigenden Stoffen sein.