

DUBLFILM[®] S1076

Ruban adhésif autocollant double face

DESCRIPTION

Scapa S1076 est un film polyester double face, enduit d'un adhésif acrylique amovible de 0,051 mm sur la face doublure, et d'un adhésif acrylique de 0,038 mm à tack élevé et forte résistance au pelage sur la face exposée. Le produit est fourni avec une doublure détachable multicouche 76 g/m².

CARACTERISTIQUES

- Laminage sur mousse et feutre
- Conditionnement protecteur provisoire
- Montage temporaire
- Étiquettes temporaires

AVANTAGES

- L'adhésif sur le côté amovible permet de réduire les résidus et de faciliter le retrait
- Excellent compromis entre tack et résistance au pelage sur le côté exposé
- Tenue en température: -40°C à +93°C en continu
- 121°C pour une courte durée.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur de l'adhésif - Face protégée	2,0 (,051)	Mils (mm)	-
Épaisseur du support (PET)	0.5 (,013)	Mils (mm)	-
Épaisseur de l'adhésif - Face ouverte	1.5 (,038)	Mils (mm)	-
Résistance à l'arrachement	>500	Min	PSTC 107 (Mod/178deg) 2.2 psi (1"x1"x1000g) @RT
Résistance à l'arrachement	>24	Hours	PSTC 107 (Mod/178deg) 2.2 psi (1"x1"x1000g) @RT
Adhérence au pelage	101 (28)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC 101 Mod./180° Initial to SS
Adhérence au pelage	29 (8)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC 101 Mod./180° Initial to SS
Épaisseur de la bande antiadhésive (Multicouche 76#)	5.5 (,140)	Mils (mm)	-
Épaisseur totale (sans intercalaire)	4,0 (,102)	Mils (mm)	-

PRÉSENTATION STANDARD

- Formats: Rouleaux, log
- Diamètre du mandrin / axe: 76 mm

RECOMMANDATIONS

Application sur la surface primaire : Dérouler le film ou le ruban adhésif et appliquer le côté adhésif sur la surface de montage. Appliquer une pression ferme. La température d'application recommandée pour obtenir des résultats optimum est de 18°C ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et le matériau de surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C.

Application sur la surface secondaire : Décoller la doublure détachable protectrice et appliquer le côté adhésif sur la surface souhaitée. Appliquer une pression ferme. La température d'application recommandée pour obtenir des résultats optimum est de 18°C ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et le matériau de surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C.

REMARQUE :

1. Lors de l'application de films adhésifs autocollants sur une surface quelconque, il faut s'assurer que cette surface est exempte de toute trace d'huile ou d'autre contaminant comme de la poudre, de la poussière ou un agent anti-collant. Les performances d'adhésion doivent être soigneusement vérifiées en cas d'utilisation sur des substrats contenant des plastifiants.

2. La durée de vie du produit est d'un an à partir de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 24°C. Les rouleaux doivent être entreposés à plat.