

## Scapa S305

### Film adhésif autocollant double face

---

#### DESCRIPTION

Scapa S305 est un film adhésif double face, enduit d'un adhésif autocollant acrylique amovible du côté doublure, et d'un adhésif caoutchouc permanent hautes performances sur la face exposée. Le produit est muni d'un intercalaire détachable en kraft 90 g/m<sup>2</sup>.

#### CARACTERISTIQUES

- Conditionnement protecteur provisoire
- Étiquettes temporaires et transferts
- Montage temporaire de maquettes
- Contrecollage sur mousse ou feutres pour des patins de protection

#### AVANTAGES

- Le support film polyester ajoute résistance et stabilité dimensionnelles
- La face exposée permet une excellente adhérence sur de nombreuses surfaces
- Adhésif détachable du côté doublure
- Tenue en température: -40°C à +121°C en continu

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur de l'adhésif (exposé)	1,25 (,032)	Mils (mm)	-
Épaisseur de l'adhésif (Face protégée)	0,8 (,021)	Mils (mm)	-
Épaisseur du support (PET)	0,50 (,013)	Mils (mm)	-
Résistance à l'arrachement	>100	Min	PSTC 107 Mod./178° (4.4 psi @ RT)
Résistance à l'arrachement	>100	Min	PSTC 107 Mod./178° (4.4 psi @ RT)
Adhérence au pelage	25 (7)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC 101 Mod./180° Initial to SS
Adhérence au pelage	117 (32,5)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC 101 Mod./180° Initial to SS
Épaisseur de la bande antiadhésive (Protecteur de 27 kg)	3,5 (,089)	Mils (mm)	-
Épaisseur totale (sans intercalaire)	2,55 (,066)	Mils (mm)	-

## PRÉSENTATION STANDARD

- Formats: Log, rouleaux
- Axe / Mandrin: 76 mm

## RECOMMANDATIONS

Application sur la surface primaire : Dérouler le film ou le ruban adhésif et appliquer le côté adhésif sur la surface de montage. Appliquer une pression ferme. La température d'application recommandée pour obtenir des résultats optimum est de 18°C ou plus. Il ne sera peut-être pas possible de réaliser un joint de qualité si l'adhésif et le matériau de la surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C.

Application sur la surface secondaire : Décoller la doublure détachable protectrice et appliquer le côté adhésif sur la surface souhaitée. Appliquer une pression ferme. La température d'application recommandée pour obtenir des résultats optimum est de 18°C ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage correct si l'adhésif et le matériau de la surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C.

### REMARQUE :

1. Lors de l'application de films adhésifs autocollants sur une surface quelconque, il faut s'assurer que cette surface est exempte de toute trace d'huile ou d'autre contaminant comme de la poudre, de la poussière ou un agent anti-collant. Les performances d'adhésion doivent être soigneusement vérifiées en cas d'utilisation sur des substrats contenant des plastifiants.

2. La durée de vie du produit est d'un an à partir de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 24°C. Les rouleaux doivent être entreposés debout.