

Scapa S375

Film adhésif autocollant double face

DESCRIPTION

Scapa S375-001 est un film polyester double face enduit d'un adhésif acrylique. Le produit est fourni sur doublure multicouche de 76 g/m².

CARACTERISTIQUES

- Aide au montage de cornières de protection
- Applications de fixation polyvalente de matières plastiques

AVANTAGES

- Le support film polyester ajoute résistance et stabilité dimensionnelles
- Niveau élevé de tack et forte résistance au pelage

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur de l'adhésif (exposé)	1,5 (.038)	Mils (mm)	-
Épaisseur de l'adhésif (Face protégée)	3,5 (.089)	Mils (mm)	-
Résistance à l'arrachement	>600	Min	PSTC 107 (Mod/178deg) 2.2 psi (1"x1"x1000g) @RT
Résistance à l'arrachement	>600	Min	PSTC 107 (Mod/178deg) 2.2 psi (1"x1"x1000g) @RT
Adhérence au pelage	54 (19)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC 101 Mod./180° Initial to SS
Épaisseur de la bande antiadhésive (Multicouche 76#)	5.5 (.140)	Mils (mm)	-
Épaisseur totale (sans intercalaire)	5.5 (.140)	Mils (mm)	-
Adhérence au pelage	136 (38)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC 101 Mod./180° Initial to SS

PRÉSENTATION STANDARD

- Formats: Log, rouleaux
- Axe / Mandrin: 76mm

RECOMMANDATIONS

Application sur la surface primaire : Dérouler le film ou le ruban adhésif et appliquer le côté adhésif sur la surface de montage. Appliquer une pression ferme. La température d'application recommandée pour obtenir des résultats optimum est de 18°C ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et le matériau de surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C.

Application sur la surface secondaire : Décoller la doublure détachable protectrice et appliquer le côté adhésif sur la surface souhaitée. Appliquer une pression ferme. La température d'application recommandée pour obtenir des résultats optimum est de 18°C ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et le matériau de surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C.

REMARQUE :

1. Lors de l'application de films adhésifs autocollants sur une surface quelconque, il faut s'assurer que cette surface est exempte de toute trace d'huile ou d'autre contaminant comme de la poudre, de la poussière ou un agent anti-collant. Les performances d'adhésion doivent être soigneusement vérifiées en cas d'utilisation sur des substrats contenant des plastifiants.

2. La durée de vie du produit est d'un an à partir de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 24°C. Les rouleaux doivent être entreposés à plat.