

Scapa UP1540

Adhésif de transfert acrylique

DESCRIPTION

Unifilm UP1540 est un adhésif de transfert acrylique avec un tack élevé et une forte résistance au pelage. Le produit est muni d'une doublure détachable multicouche 76#.

CARACTERISTIQUES

- Aide de montage
- Jointage
- Fabrication de mousse
- Pelliculage EPDM

AVANTAGES

- Tack élevé
- Excellente résistance au pelage
- Tenue en température: -40°C à +95°C en continu et jusqu'à +125°C en pointe (1h).
- Excellente résistance au UV et à l'humidité
- Adhésif avec fibres de verre pour faciliter la découpe

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur de l'adhésif (acrylique)	1,5 (0,038)	Mils (mm)	-
Résistance à l'arrachement	>24	Hours	PSTC 107 (Mod/178deg) 2.2 psi (1"x1"x1000g) @RT
Épaisseur du protecteur (multicouche 76#)	5,5 (0,14)	Mils (mm)	-
Adhérence au pelage	94	Oz./Inch	PSTC 101 Mod. Initial to S.S. (20 min. @ RT)
Adhérence au pelage	26	(N/25mm)	PSTC 101 Mod. Initial to S.S. (20 min. @ RT)

PRÉSENTATION STANDARD

- Formats: Rouleaux, log
- Diamètre du mandrin / axe: 76 mm
- Couleurs: Translucide

RECOMMANDATIONS

Application sur la surface primaire :

Dérouler le film ou le ruban adhésif et appliquer le côté adhésif sur la surface de montage. Appliquer une pression ferme. La température d'application recommandée pour obtenir des résultats optimum est de 18°C ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage correct si l'adhésif et le matériau de la surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C.

Application sur la surface secondaire :

Décoller la doublure détachable protectrice et appliquer le côté adhésif sur la surface souhaitée. Appliquer une pression ferme. La température d'application recommandée pour obtenir des résultats optimum est de 18°C ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage correct si l'adhésif et le matériau de la surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C.

REMARQUE : 1. Lors de l'application de films adhésifs autocollants sur une surface quelconque, il faut s'assurer que cette surface est exempte de toute trace d'huile ou d'autre contaminant comme de la poudre, de la poussière ou un agent anti-collant. Les performances d'adhésion doivent être soigneusement vérifiées en cas d'utilisation sur des substrats contenant des plastifiants.

2. La durée de vie du produit est d'un an à partir de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 24°C. Les rouleaux doivent être entreposés debout.