

Scapa 5474

Doppelseitiger PE-Schaumstoff - 1mm und 2mm.

BESCHREIBUNG

Scapa 5474 wurde als doppelseitiges Allzweck-Schaumstoffklebeband konzipiert. Lieferbar in weiss. Der Polyethylen-Schaum ist überwiegend geschlossenenzellig, mit einem doppelseitigen aggressiven Kautschukkleber und einer weissen Papiertrennfolie. Kann auch mit einer grünen Filmtrennfolie, die maschinelles Auftragen erleichtert, geliefert werden.

ANWENDUNGEN

- Für Allzweck Befestigung und Verklebung
- Verkabelung des Kabelmanagementsystems.
- Spiegelbefestigung
- Produktpräsentationen im Verkauf

PRODUKTVORTEILE

- Vorbestimmter Maßdichtstoff vermindert Abfall
- Keine bekannten Gefahren werden mit dem Produkt assoziiert
- Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Papiertrennfolie vermindert Maßänderung während des Auftragens
- Doppelseitiger Kautschukkleber
- Mindest-Kompression von 20% für Wasserabdichtung
- Haltbarkeit: 12 Monate
- Anwendungstemperatur: zwischen +10°C bis +40°C
- Im Temperaturbereich von -40°C bis +70°C einsetzbar
- Höchste empfohlene Tragfähigkeit von 36 g/cm²

ACHTUNG:

AKKREDITIERUNGEN:

Zugelassen gemäß der EU-Richtlinie 2000/53 (blei-, chromVI-, quecksilber- und kadmiumfrei).

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
180° Schälfestigkeit - 10 Min Ruhezeit	20	N/25mm	Scapa F9
500 Stunden statische Scherfestigkeit (Edelstahl)	0,8	Kg/cm²	Scapa F7
Dynamische Scherkraft	41	N/cm²	Scapa F11

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76 mm Kunststoff
- Formats: Logware, Rollen, Kreuzspulen
- Dicke: 1,0; 2,0 mm

EMPFEHLUNGEN

Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub und Fett zu halten.
Scapa 5474 eignet sich nicht für UV-Licht. Empfohlenes Reinigungsmittel ist Propan-2-ol (IPA). Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Herstellers und die Kompatibilität des Lösungsmittels mit den jeweiligen Substraten.
Ideale Verbindungssubstrate sind sauber, trocken, flach, glatt, staubfrei und nicht porös.

Neidrige Temperaturen erhöhen die Kondensationsgefahr und vermindern das Haftvermögen des Produkts. Haltbarkeit variiert je nach Temperatur und Feuchtigkeit. Das Band kann direkt von der Rolle mit gleichmäßigem Druck verarbeitet werden

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.