

Scapa SP357E

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur de l'adhésif (sur chaque face)	1,5 (,038)	Mils (mm)	-
Épaisseur du support (PET)	1,0 (,026)	Mils (mm)	-
Épaisseur du protecteur (Kraft 60#)	3,5 (,089)	Mils (mm)	-
Résistance à l'arrachement (PSTC 107 Mod./178°) 2,2 psi (1"x1"x1 000 g) @ TA - Face exposée	>24	Hours	-
Résistance à l'arrachement (PSTC 107 Mod./178°) 2,2 psi (1"x1"x1 000 g) @ TA - Face du protecteur	>24	Hours	-
Adhésion par pelage (PSTC 101 Mod/180°) initiale sur de l'inox (20 min @ TA) - Exposée	94 (26)	Oz/Inch (N/25mm)	-
Adhésion par pelage (PSTC 101 Mod./180°) initiale sur de l'inox (20 min. @ TA) - Face du protecteur	94 (26)	Oz/Inch (N/25mm)	-
Épaisseur totale (sans intercalaire)	4,0 (,102)	Mils (mm)	-

Note:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs:
- Axe / Mandrin:
- Formats:

RECOMMANDATIONS