

Scapa SP454E

Film adhésif autocollant double face

DESCRIPTION

Le Scapa SP454E est un film polyester double face enduit d'un puissant adhésif acrylique. Le produit est fourni avec une doublure détachable multicouche 76 g/m².

CARACTERISTIQUES

- Fabrication de mousse
- Applications de jointage difficiles
- Collage sur du caoutchouc EPDM
- Aide de montage

AVANTAGES

- Niveau exceptionnellement élevé de tack et de résistance au pelage
- Adhère bien sur les plastiques à faible énergie de surface
- Excellente adhérence sur les mousses d'éther et d'ester.
- Excellente résistance aux conditions environnementales extrêmes
- La masse adhésive élevée permet de faire des collages sur des surfaces irrégulières
- Temperature de service: -40°C à +93°C

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur de l'adhésif (sur chaque face)	2,0 (,051)	Mils (mm)	-
Épaisseur du support (PET)	0,5 (,013)	Mils (mm)	-
Résistance à l'arrachement	≥100	Min	PSTC 107 (Mod/178deg) 2.2 psi (1"x1"x1000g) @RT
Résistance à l'arrachement	≥100	Min	PSTC 107 (Mod/178deg) 2.2 psi (1"x1"x1000g) @RT
Épaisseur du protecteur (multicouche 76#)	5.5 (0,14)	Mils (mm)	-
Adhérence au pelage	104 (29)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC 101 Mod./180° Initial to SS
Adhérence au pelage	90 (25)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC 101 Mod./180° Initial to SS
Épaisseur totale (sans intercalaire)	4,5 (,114)	Mils (mm)	-

PRÉSENTATION STANDARD

- Formats: Rouleaux, log
- Axe / Mandrin: 76 mm
- Couleurs: Translucide

RECOMMANDATIONS

Application sur la surface primaire : Dérouler le film ou le ruban adhésif et appliquer le côté adhésif sur la surface de montage. Appliquer une pression ferme. La température d'application recommandée pour obtenir des résultats optimum est de 18°C ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et le matériau de surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C.

Application sur la surface secondaire : Décoller la doublure détachable protectrice et appliquer le côté adhésif sur la surface souhaitée. Appliquer une pression ferme. La température d'application recommandée pour obtenir des résultats optimum est de 18°C ou plus. Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et le matériau de surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C.

REMARQUE:

1. Lors de l'application de films adhésifs autocollants sur une surface quelconque, il faut s'assurer que cette surface est exempte de toute trace d'huile ou d'autre contaminant comme de la poudre, de la poussière ou un agent anti-collant. Les performances d'adhésion doivent être soigneusement vérifiées en cas d'utilisation sur des substrats contenant des plastifiants.

2. La durée de vie du produit est d'un an à partir de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 24°C. Les rouleaux doivent être entreposés à plat.